



Gemisch

Клей СУПЕРПОЛИМЕР для приклеивания керамической плитки малых и средних размеров. ТУ 5745-002-30746010-2015

Клей представляет собой готовую к применению сухую строительную смесь из цементного вяжущего, легких минеральных наполнителей и комплекса модифицирующих добавок.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Применяется для крепления **керамической плитки** на поверхности стен из бетона, кирпича, оштукатуренных поверхностей
- Пригоден для использования внутри помещений с нормальной и **повышенной** влажностью;
- Может применяться для **выравнивания** неглубоких дефектов на полах и стенах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Связующее	Портландцемент	Насыпная плотность, кг/м ³	1000±100
Цвет	Серый	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)	0,202
Марка по прочности	М 100	Водопоглощение сухой смеси, л/кг	0,23-0,27
Адгезия не менее, МПа	0,8	Сползание не более, мм	0,5
Средняя плотность клея, кг/м ³	1500±100	Открытое время не менее, мин	10

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подготовка основания:

Поверхность, предназначенную для облицовки необходимо очистить от осыпающихся участков, грязи, наделов, масляных пятен и других разделительных веществ. Незначительные дефекты поверхности следует устранить этим же клеевым составом. Существенные неровности необходимо выровнять с помощью штукатурки. Крупнопористые и сильно впитывающие поверхности обрабатываются стабилизирующей грунтовкой.

Приготовление клея:

Смесь всыпать в воду в пропорции 1 кг смеси на 0,25 - 0,30л воды и тщательно перемешать электромеханическим миксером, добиваясь получения пластичной массы без комков. Через 7-10 минут выдержки смесь вновь перемешивают до полной однородности, и она может использоваться по назначению.

Нанесение:

На подготовленное основание клеевой раствор наносится металлическим зубчатым шпателем (6х6 мм). Клей, нанесенный на основание, сохраняет свои клеевые свойства 10 – 20 минут (в зависимости от основания), поэтому наносить его на большую площадь не рекомендуется. Плитка укладывается на клеевой слой, как правило, с небольшим швом 4 – 6 мм. Толщина клеевого слоя после укладки плитки должна составлять 3 – 4 мм.

После нанесения:

Швы под расшивку необходимо прочистить в течение 30 минут после укладки плитки. Расшивку швов допускается производить через 24-48 часов. Температура основания и окружающей среды должна находиться в пределах от +5 до +30°С. При работе со смесью необходимо руководствоваться положениями действующих типовых отраслевых норм по безопасным методам работы, и других нормативных документов.

Условия Хранения: Хранить в сухом помещении (относительная влажность воздуха не выше 60%) в закрытой оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения **12 месяцев** с даты изготовления.

Требования безопасности: Смесь может вызывать раздражение, при попадании на незащищенные участки тела или в глаза промыть большим количеством воды.